

RENAWOOD AHŞAP KORUYUCU



Rena® Wood

ŞEFFAF AHŞAP KORUYUCU



Ambalaj: 15 lt

Tanım: Alkid reçine esaslı, şeffaf ve solvent bazlı ahşap koruyucu.

Kullanım Alanları: Tüm Ahşap kapı, pencere, panjur, bahçe çitleri, balkon ve merdiven korkuluklarında, ahşap tavan ve girişlerde, rustik ve dekoratif ahşap elemanlarında, doğal görünümün korunması istenen mobilya elemanlarında koruyucu ve dekoratif olarak kullanılır.

Özellikleri: Kurtlanma ve mantar oluşumu nedeni ile çürümeye yatkın bir madde olan ahşabın korunmasını sağlar. Küf ve mantara karşı dayanıklıdır. Ahşabın üzerine transparan bir film bırakarak, ahşabın gözeneklerini doldurmaz ve doğal, sıcak ahşap görünümünü korur. Ahşaba dekoratif bir görünüm sağlar.

Uygulama Şekli: Rena Wood Ahşap Koruyucu ile korunacak ve renklendirilecek ahşap yüzeyler zımparalanarak havı alınmalı ve yüzeyden toz uzaklaştırılmalıdır. Tozsuz ham ahşap yüzeylere Rena Wood Ahşap Koruyucu uygulanabilir. Ahşap koruyucu boya; boya ile boyanmış ahşap yüzeylerde kesinlikle kullanılmaz. Ancak kullanılması gerekli hallerde mevcut boya yüzeyden motorlu zımpara v.b. aletler ile kazınarak ham ahşaba kadar inilecek şekilde temizlenmelidir.

Ahşabın cinsine ve yüzeyin durumuna bağlı olarak yüzeyde farklı tonlar oluşabileceğinden uygulama dikkatli yapılmalıdır. Uygulama esnasında fırçadaki fazla malzeme akıtılmalıdır ve yüzeye gelen fazla malzeme de temiz bir fırça ile alınmalıdır. Uygulama homojen olarak yapılmalıdır. İstenilen renklendirme kuvvetine ahşap cinsine bağlı olarak 2-3 kat uygulama ile ulaşılabilir. Dış atmosfere açık alınlarda uygulama mutlaka en az 3 kat olmalıdır.

Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar:

- Kullanmadan önce boya, kutu içinde homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
- +5 °C'nin altındaki, +35 °C'nin üzerindeki ortamlarda yapılan uygulamalarda yüzey problemleri yaşanabilir.
- Uygulama yüzeyleri kuru ve temiz olmalıdır.
- Belirtilen uygulama özelliklerine göre uygulama yapılmalıdır.
- Katlar arasında 8 saat beklenmelidir.
- Katlar arası bekleme sürelerine uyulmalıdır.
- Uygulamada yumuşak tüylü fırçalar kullanılmalıdır.
- Uygulama araçları, kullanımdan hemen sonra Rena Metal Tiner ile temizlenmelidir.

Teknik Özellikleri

Genel Bilgiler	
Görünüm	Şeffaf
Kimyasal Yapısı	Alkid reçine esaslı
Yoğunluk	~ 0,86 g/cm ³
İnceltici	Sentetik tiner
İnceltme Oranı (Hacmen)	Kullanıma hazır
Renk	Şeffaf veya istenilen renkte
Uygulama Bilgileri	
Uygulama Sıcaklığı	20°C, %50 RH
Kuruma Süresi	Max. 24 saat (20 °C, %50 RH)
Katlar Arası Bekleme Süresi	Min. 8 saat (20 °C, %50 RH)
Sarfiyat	1 lt ile 8-10 m ² (tek katta)
Önerilen Uygulama Katı	2-3 kat (dış cephe yüzeylerde en az 3 kat uygulanmalıdır)
Önerilen Astar	Rena Wood Emprenye
Uygulama Aletleri	Fırça, sprey

Güvenlik Uyarıları:

- S2** Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.
- S7/9** Kabı sıkıca kapalı halde ve iyi havalandırılan bir ortamda muhafaza edin
- S23** Buharını solumayın.
- S24/25** Göz ve ciltle temastan kaçınınız.
- S26** Göz ile temasında su ile iyice yıkayın ve doktora başvurun.
- S28** Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın.
- S29** Kanalizasyona boşaltmayın
- S37/39** Uygun koruyucu eldiven, koruyucu gözlük, maske kullanın.
- S51** Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın.
- S62** Yutulması halinde kusturmayın. Derhal ilk yardım servisine başvurun kabı veya etiketi gösterin.

Tehlike Uyarıları:

- R10** Alevlenebilir.
- R 52/53** Sudaki organizmalar için zararlı, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.
- R65** Zararlı : Yutulması halinde akciğerde ciddi hasara neden olabilir.
- R66** Tekrarlanan maruz kalmalarda deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.